

FDB Vario Plus

FDB hermeetiline teip

Tehniline andmeleht
020458071-020458101-020458151
Version 01, 01.06.2017

Mitmekihiline (PET, PA) termokihiga teip krohvimiseks; üks külg on täielikult kaetud akrüüllimiga, teisel pool on üks akrüüllimiriiba (laius 22 mm). Aknateip FDB Vario Plus on spetsiaalselt välja töötatud krohvimistöõde jaoks ning tänu selle muutuvale S_d -väärtusele saab seda kasutada nii sise- kui ka välitingimustes, et tagada õhu-, tuule- ning veekindlus karkassidele ja seintele.

Omadused	Ühikud	Väärtus		
		FDB Vario 75 Plus (020458071)	FDB Vario 100 Plus (020458101)	FDB Vario 150 Plus (020458151)
Materjal		PET.PA		
Värvus		Valge		
Mõõtmed	mm x m	75 mm x 25 m	100 mm x 25 m	150 mm x 25 m
Kaal	g/m ²	70 ±8%		
Paksus	mm	0,30		
Osadeks jaotatud vooder	mm	50 + 25	75 + 25	65 + 60 + 25
Rebenemiskindlus	N/50 mm	masina suunas = 190 (±15%) / ristsuunas = 85 (±15%)		
Venivus	%	masina suunas = 25 (±15%) / ristsuunas = 35 (±15%)		
Veesammas	cm	300		
Tuletundlikkus		E (EN 13501-1) / B2 (DIN 4102)		
UV-stabiilsus	Kuud	3		
Hermeetilisus	/	$a_n \geq 0,1$		
Õhukihi aurukindluse ekvivalent [Sd]	m	$0,2 \leq S_d \leq 20$		
Temperatuurikindlus	°C	-40/+80		
Pakend	Rulle karbis	5 x 25 m	4 x 25 m	2 x 25 m
Hoiustamine		Hoiustada puhtas ja kuivas kohas maksimaalselt 24 kuud.		

Kõik selles tehnilises andmelehes toodud väärtused on katseseeriade tulemusel saadud keskmised väärtused. Minimaalne tolerants ±5%.

Riwega S.r.l. jätab endale õiguse tehniliste väärtuste üle vaatamiseks või muutmiseks. Tehnilise andmelehe leiate veebilehelt www.riwega.com. See andmeleht asendab andmelehe eelmise versiooni.