

## USB Tape Strong

Akrüülteip

Tehniline andmeleht

02040170

Versioon 01\_ 12.07.2017

Omadused		
Mõõtmed		60 mm x 25 m
Värvus		Beež
Liim		Lahusti-, lenduvate orgaaniliste ühendite ja pehmendivaba akrüülipõhine liim
Paksus (ilma katteta)	DIN EN 1942	0,32–0,34 mm
Liimi kaal	DIN EN ISO 536	230 g/m <sup>2</sup> (±10%)
Liimuv külg		Teip, mille polüpropüleenpind on tugevdatud kootud polüesterkattega
Kattmaterjal		Silikoovooder (pruun)
Liimi tugevus (AFERA 5001)	DIN EN 1939	≥ 25 N/25 mm
Rebenemistugevus koos elastsusega	DIN EN 14410	≥ 25 N/25 mm; 300%
S <sub>d</sub> -väärtus		ca 6 m
Pealekandmistemperatuur (soovituslik)		üle +5 °C (tööde teostamise temperatuur üle –10 °C)
Pealekandmistemperatuur		–30 °C / +120 °C
Liimi reageerimisaeg		Kohene/maksimaalne toime 24 tunniga
UV-stabiilsus		24 kuud
Pakend		10 rulli karbis (10 x 25 m)
Hoiustamine		Hoiustada puhtas ja kuivas kohas maksimaalselt 24 kuud

Riwega S.r.l. jätab endale õiguse tehniliste väärtuste üle vaatamiseks või muutmiseks. Tehnilise andmelehe leiate veebilehelt [www.riwega.com](http://www.riwega.com).  
See andmeleht asendab andmelehe eelmise versiooni.